




推奨接着剤

Recommended Eslon Solvent Cement

	エスロン スーパークリーンパイプ Eslon Super Clean Pipe		HT エスロクリーンパイプ HT EsloClean Pipe			
品名 Grade	No.90C 		No.95C 	No.100S 		
	1kg	500g	1kg	1kg	500g	250g

挿入保持時間、養生時間

Average Insert Hold Time and Cure Time

作業温度 Temperature	5~15℃			15~35℃		
サイズ Pipe Size	13~75(80)	100~200	250~300	13~75(80)	100~200	250~300
挿入保持時間 Insert Hold Time	2分(min)	3分(min)	4分(min)	1分(min)	1分(min)	2分(min)
養生時間 Cure Time	24時間(hrs)	48時間(hrs)	48時間(hrs)	12時間(hrs)	24時間(hrs)	24時間(hrs)

※接着剤は有機溶剤を含む可燃性危険物です。火災・爆発事故を防止するため、保管場や作業場では煙草・トーチ・火花等火気厳禁です。

また、換気を十分に行って作業してください。揮発物は人体に悪影響を及ぼすことがあります。

Solvent cement is flammable hazardous material including organic solvents.

To avoid explosion and any serious incidents, prohibit use of fire such as smoking, torching, or fire-working around work and storage area. Ventilate sufficiently, do not inhale solvent vapors.